

SCHEDA TECNICA

SMALTO ACRILICO MULTIUSO è uno smalto brillante per interni ed esterni, per molti usi. Essicca al tatto in circa 15 minuti ed in circa 45 minuti in profondità. Applicazione: superfici in legno, metallo, vetro, ceramica, intonaco, masonite; porte, sedie, mobili, cornici, soprammobili, termosifoni e mille altri oggetti.

Direttiva 2004/42/CE: C.O.V.

Sottocategoria: Finiture Speciali

Valore Limite COV: 840 g/Litro

Contenuto max effettivo: 640 g/Litro

SPECIFICHE DI FORNITURA:

Bombola in banda stagnata da 15 bar

Contenuto netto 400 ml

Aspetto Bombola contenente liquido sotto pressione

Colore Vario

Odore Caratteristico di solvente

Densità a 20°C 0,76 ÷ 0,79 g/ml

Pressione a 20°C 5,0 ± 1, bar

Pressione a 50°C 8,0 ± 0,5 bar

Punto di infiammabilità inf. 0° C

Viscosità Coppa Ford Da 10" a 13"

Residuo secco in bombola Da 10% a 23%

Granulometria al grindometro Fondo scala 0 a 2 Micron

Lucentezza – Grado di gloss Da 7 a 92 Gloss

Spessore 1 mano 13 Micron

Spessore 3 mani 36 Micron

Temperatura di resistenza 100-110°C

Tempi di essiccazione:

Fuori polvere 10 minuti

Asciutto al tatto 15 minuti

Asciutto in profondità 22 ore

Cappuccio di sicurezza brevettato

Gettone riferimento tinta

ETICHETTATURA:

ESTREMAMENTE INFIAMMABILE



IRRITANTE

